

| | |
|-----------------|---|
| Descrição | Especialidade mate volume 1.3, alta qualidade de cor natural. |
| Características | Superfície sedosa com toque único Elevado rendimento na máquina Couché volume Excelente qualidade de impressão Boa rigidez Variedade de gramagens Elegante acabamento |
| Aplicações | Trabalhos de edição e publicidade criativos de qualidade, sofisticados e elegantes: Livros de arte, catálogos e folhetos das primeiras firmas, calendários, marketing directo, etc. |
| Impressão | Offset |

| Propiedade | Norma | Unidades | Tolerância | 90 | 100 | 115 | 135 | 150 | 200 | 250 |
|-------------------|------------|--------------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Gramagem | ISO 536 | g/m ² | ± 4% | 90 | 100 | 115 | 135 | 150 | 200 | 250 |
| Volume | ISO 534 | µm | ± 3% | 116 | 130 | 150 | 176 | 195 | 260 | 325 |
| Volume específico | ISO 534 | cm ³ /g | | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| Opacidade | ISO 2471 | % | ± 1 | 91,5 | 93 | 95 | 96 | 97,5 | | |
| Brancura CIE | ISO 11475 | CIE | ± 3 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Humidade relativa | TAPPI T502 | % | ± 5 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

| Formato | 90 | 100 | 115 | 135 | 150 | 200 |
|---------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 64x88 | — | — | — | — ■ | — ■ | — |
| 70x100 | — | — | — | — ■ | — ■ | — |

■ PB — PQ

Certificações disponíveis

FSC
EMAS
ISO 14001

Esta informação está sujeita a possíveis modificações sem prévio aviso.
Para mais informação ligue para o CAC: 707 91 99 91
Última actualização: Maio 2010