

Descrição	Folding estucado semimate multicapa 1 face. Verso cor creme
Características	Toque suave Uniformidade na absorção de tintas Boa rigidez Excelente resultado Verso creme
Aplicações	Embalagens de produtos cosméticos, produtos farmacêuticos e alimentares Pastas Informes anuais Materiais promocionais
Impressão	Offset e fotogravado

Propiedade	Norma	Unidades	200	215	230	240	255	265	275	285	300	325
Gramagem	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	200	215	230	240	255	265	275	285	300	325
Volume	ISO 534	um	305	340	375	400	430	450	475	500	540	590
Cobb Frente	ISO 535	g/m2 1 min	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Cobb Verso	ISO 535	g/m2 1 min	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Humidade	ISO 287	%	6,5	6,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	-
Rigidez MD	ISO 5628	L&W 5° (mNm)	13,1	17,5	21,8	25,3	30,2	33,5	40,6	44,6	51,3	63,2
Rigidez CD	ISO 5628	L&W 5° (mNm)	6,4	8,5	10,6	12,3	14,5	14,8	16,5	18,1	20,8	25,6
Resistencia MD	ISO 2493	L&W 15° (mNm)	151	201	249	287	341	377	455	498	569	696
Resistencia CD	ISO 2493	L&W 15° (mNm)	71	95	119	137	162	164	182	199	228	278

Formato	255	300	325
72x102	—	—	—

■ PB      — PQ

#### Certificações disponíveis

ISO 9001  
ISO 14001

Esta informação está sujeita a possíveis modificações sem prévio aviso.  
Para mais informação ligue para o CAC: 707 91 99 91  
Última actualização: Maio 2010