

| | |
|-----------------|--|
| Descrição | Cartolina estucada brilhante multicapa 1 face, alta rigidez. Verso estucado mate. |
| Características | Toque muito suave Excepcional brancura Excelente resultado Verso estucado mate |
| Aplicações | Packaging de luxo (Perfumes, vinhos, chocolates...) Embalagens produtos farmacêuticos e cosméticos Materiais de publicidade Capas de livros, CDs Brochuras |
| Impressão | Offset e rotogravura |

| Propriedade | Norma | Unidades | 250 | 270 | 290 | 350 |
|----------------|-----------|------------------------|------|------|------|------|
| Gramagem | ISO 536 | g/m ² | 250 | 270 | 290 | 350 |
| Volume | ISO 534 | um | 285 | 310 | 340 | 424 |
| Opacidade | ISO 2471 | | 97,5 | 98 | 98,5 | 98,5 |
| Cobb frente | ISO 535 | g/m ² 1 min | 30 | 30 | 30 | - |
| Cobb verso | ISO 535 | g/m ² 1 min | 30 | 30 | 30 | - |
| Humidade | ISO 287 | % | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Rigidez MD | ISO 5628 | L&W 5° (mNm) | 15,8 | 20,2 | 26,4 | 47,4 |
| Rigidez CD | ISO 5628 | L&W 5° (mNm) | 7 | 9,7 | 11,9 | 21 |
| Resistencia MD | ISO 2493 | L&W 15° (mNm) | 180 | 230 | 300 | 520 |
| Resistencia CD | ISO 2493 | L&W 15° (mNm) | 80 | 110 | 135 | 230 |
| Brancura | ISO 11475 | % | 125 | 125 | 125 | 125 |

| Formato | 250 | 270 | 290 | 350 |
|---------|-----|-----|-----|-----|
| 75x105 | — | — | — | — |

■ PB — PQ

Certificações disponíveis

ISO 9001
ISO 14001
FSC

Esta informação está sujeita a possíveis modificações sem prévio aviso.
Para mais informação ligue para o CAC: 707 91 99 91
Última actualização: Abril 2012