

Descrição Cartolina estucada mate multicapa 2 faces, alta rigidez. Pasta química.

Características Toque suave e lisa  
Boa rigidez e elevada brancura  
Excelente resultado na impressão de imagens  
Estucada 2 faces

Aplicações Capas e pastas  
Cartões  
Materiais no ponto de venda  
Brochuras  
Etiquetas

Impressão Offset e rotogravura

Propriedade	Norma	Unidades	200	220	240	260	280	300	350	400
Gramagem	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	200	220	240	260	280	300	350	400
Volume	ISO 534	um	200	230	260	290	315	345	415	485
Cobb 2 faces	ISO 535	g/m <sup>2</sup> 1 min	30	30	30	30	30	30	30	30
Humidade	ISO 287	%	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Rigidez MD	ISO 5628	L&W 5° (mNm)	6,9	10,1	13,5	18,7	24,3	30,1	47,8	64,4
Rigidez CD	ISO 5628	L&W 5° (mNm)	3,3	4,8	6,4	8,9	11,6	14,4	22,8	33,6
Resistencia MD	ISO 2493	L&W 15° (mNm)	74	108	150	204	265	300	520	820
Resistencia CD	ISO 2493	L&W 15° (mNm)	34	49	70	95	122	151	250	375
Brancura	ISO 11475	%	127	127	127	127	127	127	127	127
Opacidade	ISO 2471		96	96,5	97,5	98	98,3	98,5	99	99,5

Formato	220	240	260	280	300	350	400
46x64	—	—	—	—	—	—	—
64x92	—	—	—	—	—	—	—
70x100	—	—	—	—	—	—	—

■ PB — PQ

#### Certificações disponíveis

ISO 9001  
ISO 14001  
FSC

Esta informação está sujeita a possíveis modificações sem prévio aviso.

Para mais informação ligue para o CAC: 707 91 99 91

Última actualização: Abril 2012