

Descrição	Cartolina estucada 100% reciclada, alta rigidez. Verso cinza.
Características	Excelente comportamento na máquina Bons resultados de impressão em 4 cores
Aplicações	Packaging (Chocolates, detergentes, comida, produtos para o lar)
Impressão	Offset

Propiedade	Norma	Unidades	Tolerância	250	300	350	400	450	475
Gramagem	ISO 536	g/m ²	3%	250	300	350	400	450	475
Volume	ISO 534	um	+ -5%	350	420	495	570	640	680
Bending moment Taber 15° MD	ISO 2493	nMm	-15%	8	13,5	20	29,6	41,6	47
Bending moment Taber 15° CD	ISO 2493	nMm	-15%	3,6	6	8,8	13	18,2	20,5
Brilho ISO Frente	ISO 2470	C/2° ; %		78-81	78-81	78-81	78-81	78-81	78-81
Brilho 75°		%	+ -4	50	50	50	50	50	50
Rugosidade Bendtsen. Frente		ml/min		<100	<100	<100	<150	<150	<150

Formato	250	300	350	400	450
75x105	— ■	— ■	— ■	—	—

■ PB — PQ

Certificações disponíveis

ISO 9001
ISO 14001
EMAS

Esta informação está sujeita a possíveis modificações sem prévio aviso.

Para mais informação ligue para o CAC: 707 91 99 91

Última actualização: Maio 2010