

Descrição	Cartolina estucada 100% reciclada, alta rigidez. Verso cor madeira
Características	Excelente comportamento na máquina Bons resultados de impressão em 4 cores
Aplicações	Packaging (Detergentes, comida, produtos farmacêuticos e do lar)
Impressão	Offset

Propiedade	Norma	Unidades	Tolerância	250	300	350	400	450
Gramagem	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	3%	250	300	350	400	450
Volume	ISO 534	um	+ -5%	345	415	490	565	635
Bending moment Taber 15° MD	ISO 2493	nMm	-15%	9,1	14,3	22,1	32	43,4
Bending moment Taber 15° CD	ISO 2493	nMm	-15%	4,2	6,4	9,9	14,3	19
Brilho ISO Frente	ISO 2470	C/2° ; %		78-81	78-81	78-81	78-81	78-81
Brilho ISO Verso	ISO 2470	C/2° ; %		73-76	88	88	88	88
Brilho 75°		%	+ -5	50	50	50	50	50
Rugosidade Bendtsen. Frente		ml/min		<100	<100	<100	<150	<150

Formato	250	300	350	400	450
75x105	—	—	—	—	—

■ PB — PQ

#### Certificações disponíveis

ISO 9001  
ISO 14001  
EMAS

Esta informação está sujeita a possíveis modificações sem prévio aviso.  
Para mais informação ligue para o CAC: 707 91 99 91  
Última actualização: Maio 2010