

Descrição	Offset premium extra branco
Características	Extraordinária brancura Elevado volume Excelente opacidade Grande variedade de gramagens Perfecta qualidade de impressão em cor
Aplicações	Livros Revistas Catálogos e folhetos Agendas Cadernos, etc.
Impressão	Offset

Formato	60	70	80	90	100	110	120	135	150	170	190	250	300
32x44		—	—	—									
45x64	—	—	—	—	—	■							
52x70								—	—	—	—		—
61x86		—	—	—									
63x88			—	—									
64x88		—	■	—	■	—	■						
65x92													
65x90	—	■	—	—	■	—	—	■	—	■	—		
66x96			—	—									
70x100	—	—	■	—	■	—	—	—	■				
70x102											■	—	—
72x102		—	■	—	■							—	—
77x102				—									

■ PB — PQ

Propriedade	Norma	Unidades	Objectivo	Máximo	Mínimo
Gramagem	ISO 536	g/m ²	60	62,4	57,6
Volume	ISO 534	um	81	85	77
Rugosidade Bendtsen	ISO 8791-2	ml/min	180	220	140
Humidade	ISO 287	%	6,2	6,7	5,7
Brancura CIE	ISO 11475	CIE	166	169	163
Brilho D65	ISO 2470	%	112	115	109
Opacidade	ISO 2471	%	87		>85

Propriedade	Norma	Unidades	Objectivo	Máximo	Mínimo
Gramagem	ISO 536	g/m ²	70	72,8	67,2
Volume	ISO 534	um	94	98	90
Rugosidade Bendtsen	ISO 8791-2	ml/min	180	220	140
Humidade	ISO 287	%	6,2	6,7	5,7
Brancura CIE	ISO 11475	CIE	166	169	163
Brilho D65	ISO 2470	%	112	115	109
Opacidade	ISO 2471	%	90		>88

Propriedade	Norma	Unidades	Objectivo	Máximo	Mínimo
Gramagem	ISO 536	g/m ²	80	83,2	76,8
Volume	ISO 534	um	106	110	102
Rugosidade Bendtsen	ISO 8791-2	ml/min	180	220	140
Humidade	ISO 287	%	6,2	6,7	5,7
Brancura CIE	ISO 11475	CIE	166	169	163
Brilho D65	ISO 2470	%	112	115	109
Opacidade	ISO 2471	%	94		55

Propriedade	Norma	Unidades	Objectivo	Máximo	Mínimo
Gramagem	ISO 536	g/m ²	90	93,6	86,4
Volume	ISO 534	um	119	123	115
Rugosidade Bendtsen	ISO 8791-2	ml/min	180	220	140
Humidade	ISO 287	%	6,2	6,7	5,7
Brancura CIE	ISO 11475	CIE	166	169	163
Brilho D65	ISO 2470	%	112	115	109
Opacidade	ISO 2471	%	95		≥93

Propriedade	Norma	Unidades	Objetivo	Máximo	Mínimo
Gramagem	ISO 536	g/m2	100	104,0	96
Volume	ISO 534	um	130	135	125
Rugosidade Bendtsen	ISO 8791-2	ml/min	180	220	140
Humidade	ISO 287	%	6,2	6,7	5,7
Brancura CIE	ISO 11475	CIE	166	169	163
Brilho D65	ISO 2470	%	112	115	109
Opacidade	ISO 2471	%	96		≥94

Propriedade	Norma	Unidades	Objetivo	Máximo	Mínimo
Gramagem	ISO 536	g/m2	110	114,0	106
Volume	ISO 534	um	141	146	136
Rugosidade Bendtsen	ISO 8791-2	ml/min	180	220	140
Humidade	ISO 287	%	6,2	6,7	5,7
Brancura CIE	ISO 11475	CIE	166	169	163
Brilho D65	ISO 2470	%	112	115	109
Opacidade	ISO 2471	%	97		≥95

Propriedade	Norma	Unidades	Objetivo	Máximo	Mínimo
Gramagem	ISO 536	g/m2	120	125,0	115
Volume	ISO 534	um	150	155	145
Rugosidade Bendtsen	ISO 8791-2	ml/min	180	220	140
Humidade	ISO 287	%	6,2	6,7	5,7
Brancura CIE	ISO 11475	CIE	166	169	163
Brilho D65	ISO 2470	%	112	115	109
Opacidade	ISO 2471	%	98		≥96

Propriedade	Norma	Unidades	Objetivo	Máximo	Mínimo
Gramagem	ISO 536	g/m2	135	142,0	128
Volume	ISO 534	um	162	172	152
Rugosidade Bendtsen	ISO 8791-2	ml/min	200	250	125
Humidade	ISO 287	%	6,5	7,5	5,5
Brancura CIE	ISO 11475	CIE	166	169	163
Brilho D65	ISO 2470	%	112	115	109

Propriedade	Norma	Unidades	Objetivo	Máximo	Mínimo
Gramagem	ISO 536	g/m2	150	158,0	143
Volume	ISO 534	um	180	191	169
Rugosidade Bendtsen	ISO 8791-2	ml/min	200	250	125
Humidade	ISO 287	%	6,5	7,5	5,5
Brancura CIE	ISO 11475	CIE	166	169	163
Brilho D65	ISO 2470	%	112	115	109

Propriedade	Norma	Unidades	Objetivo	Máximo	Mínimo
Gramagem	ISO 536	g/m2	170	179,0	162
Volume	ISO 534	um	205	217	193
Rugosidade Bendtsen	ISO 8791-2	ml/min	200	250	125
Humidade	ISO 287	%	6,5	7,5	5,5
Brancura CIE	ISO 11475	CIE	166	169	163
Brilho D65	ISO 2470	%	112	115	109

Propriedade	Norma	Unidades	Objetivo	Máximo	Mínimo
Gramagem	ISO 536	g/m2	190	200	181
Volume	ISO 534	um	230	244	216
Rugosidade Bendtsen	ISO 8791-2	ml/min	200	250	125
Humidade	ISO 287	%	6,5	7,5	5,5
Brancura CIE	ISO 11475	CIE	166	169	163
Brilho D65	ISO 2470	%	112	115	109

Propriedade	Norma	Unidades	Objetivo	Máximo	Mínimo
Gramagem	ISO 536	g/m2	250	263,0	238
Volume	ISO 534	um	305	323	287
Rugosidade Bendtsen	ISO 8791-2	ml/min	200	250	125
Humidade	ISO 287	%	6,5	7,5	5,5
Brancura CIE	ISO 11475	CIE	166	169	163
Brilho D65	ISO 2470	%	112	115	109

Propriedade	Norma	Unidades	Objetivo	Máximo	Mínimo
Gramagem	ISO 536	g/m2	300	315,0	285
Volume	ISO 534	um	365	387	343
Rugosidade Bendtsen	ISO 8791-2	ml/min	200	250	125
Humidade	ISO 287	%	6,5	7,5	5,5
Brancura CIE	ISO 11475	CIE	166	169	163
Brilho D65	ISO 2470	%	112	115	109

Propriedade	Norma	Unidades	Objetivo	Máximo	Mínimo
Gramagem	ISO 536	g/m2	350	368,0	333

Volume	ISO 534	um	425	451	400
Rugosidade Bendtsen	ISO 8791-2	ml/min	200	250	125
Humidade	ISO 287	%	6,5	7,5	5,5
Brancura CIE	ISO 11475	CIE	166	169	163
Brilho D65	ISO 2470	%	112	115	109

Certificações disponíveis

ISO9001
ISO14001
ISO9706

Esta informação está sujeita a possíveis modificações sem prévio aviso.

Para mais informação ligue para o CAC: 707 91 99 91

Última actualização: Abril 2012