

Descrição Folding estucado 1 face. Verso branco.

Características Boa impressibilidade  
Excelente brancura e brilho

Aplicações Pastas  
Capas  
Embalagem  
Material Promocional

Impressão Offset

| Propiedade | Norma         | Unidades         | Tolerância | 250 | 275 | 325 | 350 | 375 | 450 |
|------------|---------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Gramagem   | ISO 536       | g/m <sup>2</sup> | + -4%      | 250 | 275 | 325 | 350 | 375 | 450 |
| Volume     | ISO 534       | um               | + -7%      | 345 | 405 | 480 | 530 | 565 | 705 |
| Brancura   | CIE ISO 11475 |                  | -3         | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Opacidade  | ISO 2471      |                  | -2         | 99  | 99  | 99  | 99  | 99  | 99  |

| Formato | 250 | 275 | 325 | 350 | 375 | 450 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 75x105  | —   | —   | —   | — ■ | —   | — ■ |

■ PB — PQ

**Certificações disponíveis**

ISO 9001

Esta informação está sujeita a possíveis modificações sem prévio aviso.

Para mais informação ligue para o CAC: 707 91 99 91

Última actualização: Maio 2010