



J.VILASECA S. A.

PAPER MILL SINCE 1714

Supralbor Blanca

Specification	Unit	Norm	Value	Tolerance
Gramaje Substance Grammage	g/m ²	UNE-EN ISO 536: 2012	180, 224, 250, 315, 355, 520, 650, 730	±4 %
Espesor Caliper Épaisseur	µm	UNE-EN ISO 534: 2012	180 gr. 194 224 gr. 244 250 gr. 260 315 gr. 270 355 gr. 315 520 gr. 501 650 gr. 617 730 gr. 694	±5 %
Porosidad Porosity Porosité	Índice	UNE 57066-86/3	50	±20
Lisura Bekk Smoothness Bekk Lissé Bekk	s	UNE 57093-91	60	± 20
Humedad absoluta Absolute moisture Humidité absolue	%	UNE-EN ISO 287: 2009	7	±1
Blancura Whiteness Blancheur	CIE C, 10°	ISO 2469: 1977	158	± 4

Los datos citados son indicativos. La estructura y los valores de la información de los productos pueden ser modificados.

The figures are indicative. The structure and values of the product information can be modified.

Les chiffres cités sont à titre indicatif. La structure et les valeurs de l'information sur le produit peuvent être modifiées.



J.Vilaseca empresa certificada según normas ISO 9001 y ISO 14001

Ref: 802/020/00/R8
Octubre 2013