

HOJA TÉCNICA

PRODUCTO

CINTA DE EMBALAJE PVC

N° Doc.:
070800201HT

Fecha:
27.05.2019

DESCRIPCIÓN

Cinta adhesiva de PVC con adhesivo caucho.
Para uso en el sector de embalaje y de la impresión.

SOPORTE: Film de policloruro de vinilo

ADHESIVO: Mezcla de caucho natural, resinas de hidrocarburo en base solvente.

COLORES DISPONIBLES: Marrón, transparente y blanco.

APLICACIÓN

Sus excelentes propiedades de resistencia mecánica, plasticidad y adhesión, junto con su desbobinado silencioso, hacen de esta cinta un producto ideal para el embalaje y usos tradicionales.

PROPIEDADES TÉCNICAS

PROPIEDADES	MÉTODO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR
✓ Espesor total	PSTC-133	µm	51±10%
✓ Espesor soporte	PSTC-133	µm	32±10%
✓ Espesor adhesivo	PSTC-133_	µm	19±10%
✓ Adhesión	AFERA 5001	N/25mm	>4,5
✓ Resistencia a la tracción	AFERA 5004	N/25mm	>110
✓ Elongación	AFERA 5004	%	>48

IMPORTANTE

Cuando se almacena en las cajas originales a 23°C de temperatura y 65% de humedad relativa, el producto tiene una longevidad de seis meses.

Antes de su uso, compruebe que las superficies de contacto están completamente secas y limpias de restos de aceite, grasas, disolventes, etc.

El rango de temperaturas de aplicación ideal es entre 20 °C y 40°C. Aplicar la cinta en temperaturas por debajo de 10 °C no es recomendado.

Las propiedades del adhesivo son susceptibles al cambio dependiendo de varios parámetros como la composición y condición del sustrato, impurezas en o sobre el sustrato, temperatura y humedad en el almacenamiento y condiciones ambientales durante la aplicación, etc.

La información arriba mencionada representa valores medios, establecidos en base a nuestro mejor conocimiento y datos de buena fe, pero no son válidos para su uso como especificación, ni constituyen garantía de resultado final.

Antes de utilizar el producto, el cliente debe efectuar sus propias pruebas para determinar la idoneidad y adecuación del producto para su aplicación particular, en las condiciones reales operativas y según sus requisitos propios. El cliente debe repetir las pruebas en caso de algún cambio en alguna de las condiciones de aplicación.

Esta hoja técnica reemplaza todas las versiones anteriores.