CLK

PRADO
CARTOLINAS DA LOUSÃ
PAPERS
you can trust

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Propiedad		Referencia Estándar	Unidad	Valor Nominal		
Gramaje		ISO 536	g/m^2	180	240	280
Rigidez Taber	**DL**	ISO 2493	mN.m	3.0	7.0	12.0
	DT			1.5	3.0	4.5
Espesor		ISO 534	µm	230	310	370
Índice de Reventamiento		ISO 2758	$KPa.m^2/g$	3.5	2.5	2.5
Humedad		ISO 287	%	7.5	7.5	7.5

DL-Dirección Longitudinal (Sentido de Fibra); DT-Dirección Transversal (Contra Fibra)

Tonalidad	
DE*	≤ 2.0
DL*, Da*,Db*	-1.5 ≤ DL*, Da*,Db* ≤ 1.5

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Gramage (g/m^2)	Dimensiones (cm)	Paquete por palet	Resmas por palet	Hojas por paquete
180	70x100	40	8	100
240	70x100	30	6	100
280	70x100	25	5	100

Certificaciones del producto disponibles

EU Ecolabel
www.ecolabel.eu

EU Ecolabel: PT/011/003

PEFC
PEFC/13-31-045
Promoting Sustainable Forest Management
www.pefc.org

FSC
www.fsc.org
FSC® C112292
The mark of responsible forestry

Los valores están sujetos a cambio sin aviso previo.
Última actualización: 07/2024

www.papeldoprado.com